

FLAMECHECK



Arch
Timber
Protection

ЗАБАВИТЕЛИ НА ГОРЕНЕТО ЗА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ



- Постигане на клас 0 и клас I повърхностно разпространение на пламък според BS 476.
- Доказан ефект, независима сертификация от NAMAS –National Accreditation of Measurement and Sampling.
- Наличен като безцветни и емулсионни лакове или пигментирани покрития.
- Слаба миризма при нанасяне и бързо съхнене
- Лесен за нанасяне чрез конвенционалните методи
- Идеален за поправка, поддръжка и подобряване качествата на интериорна дървесина.
- Един от подобрените продукти с марката на Arch Timber Protection, забавящ горенето.

ОПИСАНИЕ

Гама от водоразтворими набъбващи покрития, които могат да се нанасят върху дървесна повърхност по стандартен метод за повишаване нивото на огнеустойчивост.

Гамата продукти Flamecheck са разработени, за да се избегнат недостатъците, свързани с повечето познати традиционни забавители на горенето, известни с трудности при нанасянето, отделяне на неприятни изпарения, износоустойчивост и кратка издръжливост на покритието.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- Само за вътрешна употреба.
- За сухи вътрешни дървесни повърхности.
- Може да се нанася върху предварително лакирани или байцвани повърхности ако се отсрани старото покритие. Следвай съветите на Arch Timber Protection.

СТАНДАРТИ

- Независимо тестван от акредитирана организация NAMAS и когато се нанесе според инструкциите отговаря на:
 - **Клас I повърхностно разпространение на пламък според BS 476, част 7**
 - **Клас 0 по BS 476, част 6 и 7, в съответствие с Английски строителни норми E15**

- Тестван от Изпитвателен център по пожарна и аварийна безопасност /ИЦПАБ/:

- По БДС трудногорим, клас В1

ВИДОВЕ ПРОДУКТИ

- **FR101** - Емулсионна боя с висока покривност в бяло или пастелни тонове.
- **FR301** - Бяла гланцова покривна боя, опция за оцветяване в широка гама от тонове.
- **FR401 and FR201** - Безцветен лак запазващ естествената красота и характеристики на иглолистната и широколистното дървесина, както и на фурнированите повърхности.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

.....(въведете данни за вида на основата), която трябва да е защитена според (Клас I повърхностно разпространение на пламък според BS 476, част 7 или Клас 0 по BS 476, част 6 и 7, в съответствие с Английски строителни норми E15) с полагане на покритие Flamecheck(въведете код на продукта) забавящ горенето, стриктно в съответствие с препоръките на производителя.

Спецификацията може да бъде изтеглена от страницата на Arch – www.archtp.com както и от NBS Plus Product Selector – www.nbsplus.co.uk

NBS Plus

FIRE RETARDANT COATINGS FOR TIMBER BASED PRODUCTS

Код	FR 101	FR 301	FR 401	FR 201
Описание	Еднокомпонентна водоразтворима система. Ниско ниво на аерозоли (BS 6853). Разпенваща се емулсионна боя	Двукомпонентна система. Водоразтворима разпенваща се основа и гланцов, сатен или матов органичен лак.	Двукомпонентно, водоразтворимо, безцветно набъбващо покритие. Основа + активатор. Трябва да се използва в комбинация с лак FR 201	Органичен защитен лак за основа FR 401. Мат, сатен или гланц.
Цветовете	Бял. Сиви и пастелни тонове по поръчка	Бял. Оцветяване в гама по BS по поръчка	Безцветен	Безцветен
Опаковки	5 литра	5 литра за всеки компонент	Основа + активатор, общо 4.5 литра	5 литра
Начин на	Два слоя с четка, валиче или шприцване	Два слоя основа + един слой лак с четка, валиче или шприцване.	Един или два слоя с четка, валиче или шприцване	Един слой с четка, валиче или шприцване
Дебелина на	150 µm мокър филм за 1 слой	Основа: 150 µm мокър филм за 1 слой. Лак: 50 µm мокър филм	150 µm мокър филм общо	100 µm мокър филм
Покривност	6.7 м ² за 1 литър, за 1 слой	Основа: 6м ² за 1 литър, за 1 слой. Лак: 20м ² за 1 литър.	6.8 м ² за литър	9.6 м ² за литър
Време за втвърдяване	2 – 3 часа	Основа: 2 – 3 часа Лак: 24 часа	48 часа	4 часа

HEALTH AND SAFETY

- Уверете се, че сте се запознали с подходящия Лист за Употреба на Продукта преди работа.
- Използвайте в добре вентилирани помещения.
- Избягвайте „мъглата“, когато шприцвате.

ОСНОВНИ СЪВЕТИ ПРИ УПОТРЕБА

- Преди нанасяне на покритията повърхностите трябва да бъдат сухи, обезмаслени, без дървесен прах, вакси и други замърсявания.
- Полираните и водоотблъскващи повърхности изискват много добро шлайфане и понякога се нуждаят от запечатване.
- Предварително лакираните повърхности трябва внимателно да се проверят. Препоръчва се тестово нанасяне. Отстраняването на съществуващи покрития е препоръчително.
- Свойствата на Flamecheck забавящи горенето не се влияят от дебелината и типа на дървесината.
- Инструкциите за Употреба, съдържащи подробна информация за употреба са на разположение при поискване.

Ювикс Импрегнейшън ЕООД
Изключителен дистрибутор за България
Р-н Гара Искър, ул. „5007“, 1528 София,
България.

Тел/факс: +359 (0) 2 973 2726

Моб: +359 (0) 888 242339

e-mail: bistrishky@abv.bg



Arch
Timber
Protection

Wheldon Road, Castleford,
West Yorkshire, WF10 2JT.
Telephone (01977) 714000
Fax (01977) 714001
e-mail advice@archchemicals.com
www.archtp.com



BS EN ISO 9001:2000
Reg No FM 1636



BS EN ISO 14001:2004
Reg No EMS 539413